



# C<sup>2</sup> SEAL™

**Resina penetrante, indurente, densificante, lucida per calcestruzzo**

## **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE**

La superficie del calcestruzzo deve essere libera da ogni materiale che potrebbe proibire o rallentare la penetrazione di C2 SEAL. Qualsiasi superficie polverosa o sporca di olio, vernice, resine, residui di materiali da costruzioni hanno bisogno di essere rimossi prima dell'applicazione. La superficie deve essere completamente asciutta. Per un migliore risultato lasciare asciugare la superficie per almeno 24 ore prima di applicare il C2 SEAL. Una superficie nuova di calcestruzzo necessita 28 giorni prima dell'applicazione.

### **Copertura:**

#### **Calcestruzzo elicotterato:**

##### **PRIMA MANO**

25-40 mq per litro

##### **SECONDA MANO**

40-60 M2 per litro

##### **TERZA MANO**

60-75 mq per litro

### **NOTA:**

**La copertura della superficie può variare dalla qualità del calcestruzzo.  
Per un miglior risultato si consiglia l'uso di tre mani.**

### **APPLICAZIONE:**

Prima dell'applicazione e dell'uso leggere attentamente la preparazione della superficie.

Testare sempre ogni superficie per l'appropriato e desiderato risultato prima dell'applicazione.

Per il migliore risultato leggi attentamente le istruzioni dell'applicazione.

Lascia asciugare completamente la superficie prima della verifica e applicazione finale.

Usare uno spruzzatore a bassa pressione con regolatore d'ugello e applicare un sottile strato di C2 SEAL, ogni mano, per densificare la superficie di calcestruzzo liscio con una resa di 25-40 m2 per litro.

Usare un panno in microfibra per stendere il prodotto sulla superficie. Bagnare il panno con C2 SEAL prima dell'applicazione. La reale copertura dipenderà dalla qualità e dalla finitura del calcestruzzo.

Permettere a C2 Seal di asciugare liberamente dai 30 ai 60 minuti e applicare una seconda mano per ottenere un effetto più lucido.

## **ESEMPIO:**

Per ottenere una superficie molto lucida e resistente alle macchie, noi consigliamo di applicare tre mani di C2 Seal.

**Prima mano :** usare un applicatore a microfibre , applicare la prima mano a 25-40 mq per litro . Permettete alla prima mano di asciugare dai 20 ai 60 minuti.

**Seconda mano:** usare un applicatore a microfibre , applicare la prima mano a 40-60 mq per litro. Permettete alla prima mano di asciugare dai 20 ai 60 minuti.

**Terza mano:** se si desidera una lucentezza maggiore , applicare una terza mano a copertura di 65-70 mq per litro. Permettere alla superficie di asciugare un'ora prima di aprire al traffico.

L'applicazione su un calcestruzzo precedentemente trattato con C2 Hard, C2 Super Hard, silicati a base potassio o sodio o premiscelati , otterrà una copertura superiore.

## **NOTE E CONSIGLI:**

- Si consiglia una barriera impermeabile nella costruzione del pavimento per prevenire penetrazioni d'umidità da sotto il calcestruzzo .
- Non diluire o alterare il prodotto
- Miscelare bene prima dell'uso
- La superficie trattata potrebbe asciugarsi prima con l'aiuto di riscaldamenti.
- Evitare di usare il prodotto direttamente sotto la luce del sole.
- Proteggere dalle pozzanghere d'acqua per almeno 72 ore.
- Non applicare su superficie ghiacciata , sporca o con ristagni di acqua.
- C2 Seal può essere applicata con temperature dai 2 ai 50 gradi.

## **PULIZIA:**

Pulire gli attrezzi e l'equipaggiamento con acqua fredda.

## **MANUTENZIONE:**

Non usare detersivi a base acidi per mantenere la superficie trattata.

Sebbene C2 Seal migliora la resistenza allo sporco e alle macchie, alcuni acidi concentrati e alimenti acidi potrebbero macchiare la superficie e lasciare macchie residue. Lavare tutte le macchie immediatamente per ridurre al minimo qualsiasi potenziale danno. Una regolare pulizia e manutenzione prolungherà la lucentezza della superficie. Pulire e sgrassare la superficie con detersivo neutro o poco alcalino ( PH 10-11 ). Per aumentare la lucentezza si può usare una macchina pulitrice ad alta velocità

## **MAGAZINAGGIO E MANIPOLAZIONE:**

Tenere chiuso il prodotto quando non si usa. Evitare il congelamento. Se ghiacciato miscelare bene prima dell'uso. Proteggere da temperature estreme. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere sempre il prodotto in verticale e immagazzinato su scaffali in luogo asciutto. Temperatura di mantenimento dai 7 ai 38 gradi.

## **INFORMAZIONE DI SICUREZZA:**

C2 Seal è una soluzione alcalina. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

