



# HARDSTONE®

INDURENTE COLORANTE

## DESCRIZIONE

**HARDSTONE®** è un prodotto pronto all'uso , per rivestire, indurire e colorare le superfici del calcestruzzo ; conferisce alle stesse una elevata resistenza agli attriti radenti e volventi.

E' composto con cementi selezionati, sabbie ed aggregati di quarzo in curva granulometrica ben chiusa ,pigmenti inorganici stabilizzati e resistenti ai raggi infrarossi ed ultravioletti, plastificanti-disperdenti e riduttori di alcalinità , resine liofilizzate indurenti.

- Premiscelato in polvere pronto all'uso.
- Confezionato in sacchi da Kg 25.
- Disponibile in 24 colori naturali, inoltre su ordinazione, si possono creare colori personalizzati.

## CARATTERISTICHE

- Colorazione uniforme ed intensa
- Inalterabile alla luce ed agli alcali.

## CAMPI D'IMPIEGO

L'**HARDSTONE®** è particolarmente raccomandato per colorare ed indurire le pavimentazioni in calcestruzzo di qualsiasi tipo e traffico , sia per interni che per esterni, edifici civili e commerciali, aree urbane, centri storici, cimiteri, ville , bordi piscine, piani pilotis e dovunque si voglia ottenere un pavimento decorativo colorato e con proprietà di lunga durata.

## APPLICAZIONE

Su un calcestruzzo ancora fresco saranno applicate a spolvero due mani di **HARDSTONE®** ; la prima dovrà essere abbondante , in ragione di Kg. 1,5 circa/Mq ed eseguita in modo uniforme su tutta la superficie; si attende che l' **HARDSTONE®** si bagni perfettamente e quindi si lavora con fratazzo apposito; si esegue un secondo spolvero in ragione di Kg. 1/Mq.,si attende che anche questo spolvero si bagni bene e quindi si completa la lavorazione con appositi attrezzi. Il consumo medio di **HARDSTONE®** è di circa Kg. 2,5-3/Mq. Su pavimenti con



traffico pesante o molto intenso (strade, rampe, di accesso , piazzali per automezzi pesanti ecc.) è opportuno usare un maggior quantitativo di **HARDSTONE®** fino ad un consumo di circa Kg.4/5 Mq.

### **CONSERVAZIONE**

Il prodotto è fornito in sacchi di carta con protezione interna di polietilene, del peso di Kg. 25 cadauno. Deve essere conservato in luogo coperto ed asciutto su bancali di legno. La sua durata è di circa 8 mesi.

### **PRECAUZIONI D'IMPIEGO**

Il prodotto contiene cemento, è privo di sostanze tossiche ed irritanti. Durante il lavoro è d'obbligo l'uso di mascherina antipolvere e guanti protettivi.

### **QUALITA'**

Si certifica che l'**HARDSTONE®** è prodotto secondo gli standard internazionali , è continuamente sottoposto a prove di laboratorio , è controllato prima di ogni spedizione ; quindi il prodotto è di "**BUONA QUALITA'**".

#### **IMPORTANTE:**

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Aggiornata il: 25/03/2009