

Decoprimer 200®

Primer epossidico bi-componente all'acqua

DESCRIZIONE PRODOTTO

DECOPRIMER 200 è un primer aggrappante all'acqua bicomponente epossidico idoneo su massetti a base di prodotti cementizi, su vecchie piastrelle, su marmo, marmette e parquet. DECOPRIMER 200 può essere usato anche come finitura antipolvere su massetti ad uso interno non esposti alla radiazione solare. Il prodotto viene applicato a rullo in 2 mani a distanza di 16-24 ore l'una dall'altra. Spessore totale finale di circa 0,15 mm con una resa di circa 0,12 Kg/mq a mano, miscela A+B.

CAMPI D'IMPIEGO

E' una vernice epossidica di fondo di facile applicazione, anticarbonatazione ad uso universale, con ottime caratteristiche di resistenza chimica e potere adesivo. Utilizzabile su superfici tipo ceramica, legno, MDF. Come mano di fondo per pareti e pavimenti e come mano di finitura su rivestimenti rullati o bucciati. Per abitazioni civili, ospedali, scuole, caserme, penitenziari, cucine, industrie alimentari, lavanderie, garage, bar, specialmente per caseifici, oleifici, pastifici, ecc.

APPLICAZIONE

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e prive di ogni traccia di vecchie vernici e incrostazioni di ogni genere, che possano ostacolare l'adesione di DECOPRIMER 200, particolare attenzione va prestata sul piastrellato dove le vie di fuga naturalmente porose, possono trattenere olii e residui alimentari che vanno rimossi prima dell'applicazione del prodotto. A tale scopo è possibile utilizzare uno sgrassatore da pavimenti appositamente formulato da per rimuovere ogni residuo oleoso dalle superfici da trattare in resina.

Spesso nei pavimenti piastrellati, alcuni produttori di ceramiche applicano uno strato ceroso superficiale che è necessario rimuovere con due o tre cicli di lavaggio prima di iniziare il ciclo applicativo munendosi di decerante specifico. In ogni caso è buona norma carteggiare leggermente la superficie prima di procedere all'applicazione del Decoprimer 200.

1. Mescolare bene il componente -A- prima del prelievo.
2. Aggiungere il componente -B- in dose sul componente -A- e mescolare per circa 1 min.
4. Diluire con il 10% in peso di acqua sulla miscela -AB- e mescolare bene fino ad uniformità del composto.
5. Applicare il prodotto su tutta la superficie.

DATI TECNICI

Resa:	circa 0,120 Kg/mq a mano
Diluizione:	10% con acqua
PotLife:	60 min 25°C
OverCoat:	16 ore 25°C
Rapporto d'impiego:	100/25 (m/mA)

Valori applicativi consigliati:

T ≥ 20 °C consigliata un'umidità del 60%;

T ≥ 21,5 °C consigliata un'umidità del 40%;

	<h1>Scheda tecnica</h1>	Revisione n. 10.0
		Data revisione 13/03/2019
		Pagina n.2 / 2

T ≥ 23 °C consigliata un'umidità del 20%;

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Si consiglia di utilizzare idonei DPI come mascherina, guanti e occhiali protettivi.

FORNITURA

Decoprimer 200 viene fornito in secchi da 10 Kg per la parte A e bottiglie da 2.5 Kg per la parte B.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori ai 10 °C – Qualora non fosse possibile applicare il prodotto a temperature superiori, considerare in opera che il fuori tatto del sistema potrebbe spostarsi di 24 ore. Prima di applicare il prodotto accertarsi che l'umidità % della pavimentazione non superi il 2% in caso contrario contattare l'azienda per avere ulteriori informazioni indispensabili sulla posa corretta del prodotto.

NB: Conservare il prodotto in ambienti non umidi e lontano da fonti di calore. Mantenere il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C. Il prodotto è garantito entro 6 mesi dalla data di produzione riportata sulla confezione. Non applicare o mischiare il prodotto con soluzioni di altre aziende, qualora fosse indispensabile farlo è necessario contattare la nostra assistenza tecnica.