

Uniko®

MALTA ACRILICA MONOCOMPONENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

UNIKO è una malta monocomponente a base di micro resine acriliche ad alto solido miscelate con quarzi opportunamente selezionati ed inerti di vario genere, pigmentati ed additivati in modo da ottenere una spatolatura ottimale. Consente di realizzare superfici finali continue con spessore di circa 1,5 - 2 mm e con un bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili.

UNIKO è un prodotto facile da usare e pronto all'uso, viene infatti fornito già in pasta, è sufficiente aprire il contenitore e spatolarlo su tutta la superficie. Il prodotto viene applicato con spatola americana in più mani, intervallate di 4 - 8 ore l'una dall'altra. Disponibile sia in grossa GG che in grana fina GF.

CAMPI D'IMPIEGO

Uniko trova largo impiego nella realizzazione di rivestimenti e pavimenti continui e decorativi in ambito civile, di abitazioni, negozi, uffici, show room, etc., ottenendo una superficie dall'aspetto estetico gradevole, di ottima resistenza e di facile pulizia.

APPLICAZIONE

Uniko è un prodotto monocomponente che non deve essere diluito, è sufficiente aprire la confezione e spatolarlo sulla superficie da trattare, purchè opportunamente preparata.

Su sottofondi già piastrellati:

Prima di procedere all'applicazione del ciclo di lavorazione, assicurarsi che le piastrelle che devono essere trattate siano pulite, sgrassate e prive di sostanze che possano ostacolare l'adesione del nostro DECOPRIMER AQ, primer epossidico con quarzo e cemento ad elevata adesione.

Trascorse 24 ore dall'applicazione del DECOPRIMER AQ, procedere ad una carteggiatura della superficie con carta abrasiva da 120, rimuovere le polveri ed applicare 2 o più mani intervallate 4-8 ore tra di loro di Unko grana grossa.

Successivamente applicare 2 o più mani intervallate 4-8 ore tra di loro di Uniko grana fina.

Prima dell'applicazione della finitura è necessario attendere 24 ore dopo l'ultima mano di Uniko. Successivamente applicare una mano di DECOPRIMER 200, che ha la funzione di ancorante per la seguente finitura che potrà essere opaca o lucida appartenente alla nostra linea all'acqua ACQUAFLOOR.

Su sottofondi cementizi:

Prima di procedere all'applicazione del ciclo di lavorazione, assicurarsi che il sottofondo sia planare, pulito, solido e privo di sostanze che possano ostacolare l'adesione del nostro PRIMER MT.

Trascorse 12/24 ore dall'applicazione del primer, applicare 2 o più mani intervallate 4-8 ore tra di loro di Unko grana grossa.

Successivamente applicare 2 o più mani intervallate 4-8 ore tra di loro di Uniko grana fina.

Prima dell'applicazione della finitura è necessario attendere 24 ore dopo l'ultima mano di Uniko. Successivamente applicare una mano di DECOPRIMER 200, che ha la funzione di ancorante per la seguente finitura che potrà essere opaca o lucida appartenente alla nostra linea all'acqua ACQUAFLOOR.

CONSERVAZIONE

Il prodotto opportunamente conservato ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla confezione.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Non aggiungere altri prodotti
Non diluire con acqua o con altri solventi
Mescolare sempre bene prima del prelievo del materiale
Non applicare su sottofondi non opportunamente preparati
Non applicare a temperature inferiori ai 6°C e superiori ai 35°C
Non lasciare le confezioni aperte o esposte ai raggi solari

DATI TECNICI

Aspetto:	Pasta densa
Colore:	Tutti i colori RAL o NCS a richiesta
Peso specifico;	1.55 ± 0.5 Kg/lt
Resa Grana grossa:	0.7 Kg/m ²
Resa Grana fina:	0.5 Kg/m ²
Abrasiona Taber Test	< 100 mg mola CS10, 1000 gr, 1000 giri

NOTE PER L'UTILIZZATORE FINALE

I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica.

E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore.

Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto.